



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250919 -01 ~ 12	2025-09-19
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	672 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/1P

0.4x30

① 56 ⑦ 56
② 56 ⑧ 56
③ 56 ⑨ 56
④ 56 ⑩ 56
⑤ 56 ⑪ 56
⑥ 56 ⑫ 56

총 672kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.987	0.402
2						29.993	0.404
3						29.982	0.402
4						29.983	0.403
5						29.985	0.403
6						29.986	0.402
7						29.991	0.403
8						29.996	0.403
9						29.984	0.403
10						29.992	0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250919-01 DATE : 25.09.19.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.084	2.037 2.066 2.095
2	2.071	
3	2.093	
4	2.067	
5	2.037	
6	2.045	
Mean	2.066	
S.Dev	0.022	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.037
범위 0.056
평균값 2.066
표준편차 0.022
변동계수 1.052



우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250919-12 DATE : 25.09.19.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.040	2.023 2.053 2.082
2	2.081	
3	2.023	
4	2.035	
5	2.064	
6	2.072	
Mean	2.053	
S.Dev	0.023	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.081
최소값 2.023
범위 0.058
평균값 2.053
표준편차 0.023
변동계수 1.123

우리하이피(주)

