



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20251015 -01 ~ 16	2025-10-15
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	944 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

10/15

0.4*30

① 4P ② 4P ③ 4P
④ 4P ⑤ 4P ⑥ 4P
⑦ 4P ⑧ 4P ⑨ 4P
⑩ 4P ⑪ 4P ⑫ 4P
⑬ 4P ⑭ 4P ⑮ 4P
⑯ 4P ⑰ 4P ⑱ 4P
⑲ 4P ⑳ 4P ㉑ 4P
㉒ 4P ㉓ 4P ㉔ 4P
㉕ 4P ㉖ 4P ㉗ 4P
㉘ 4P ㉙ 4P ㉚ 4P
㉛ 4P ㉜ 4P ㉝ 4P
㉞ 4P ㉟ 4P ㊱ 4P
㊲ 4P ㊳ 4P ㊴ 4P
㊵ 4P ㊶ 4P ㊷ 4P
㊸ 4P ㊹ 4P ㊺ 4P
㊻ 4P ㊼ 4P ㊽ 4P
㊾ 4P ㊿ 4P
총 444 Kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.997	0.402
2						29.995	0.403
3						29.998	0.403
4						29.999	0.402
5						29.990	0.402
6						29.991	0.403
7						29.997	0.403
8						29.965	0.401
9						29.992	0.403
10						29.980	0.403

29.988

0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금층 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품
도면

0.4*30

30.0

우리
하이
피

작성

승인

중
합
판
정

합
격

2025-10-15

우리하이피(주)
Q.C

고
객

작성

승인

중
합
판
정

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 251015-01 DATE : 25.10.15.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.028	2.051 2.073
1	2.073		
2	2.038		
3	2.045		
4	2.067		
5	2.029		
6	2.051		
Mean	2.051		
S.Dev	0.017		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$


SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.073
최소값 2.029
범위 0.044
평균값 2.051
표준편차 0.017
변동계수 0.824

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 251015-16 DATE : 25.10.15.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.031	2.060	2.089
1	2.066			
2	2.031			
3	2.049			
4	2.052			
5	2.087			
6	2.074			
Mean	2.060			
S.Dev	0.020			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.087
최소값 2.031
범위 0.056
평균값 2.060
표준편차 0.020
변동계수 0.968

우리하이피

