



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20251021 -01 ~ 03	2025-10-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	177 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금 날)

10/21
0.4x30
① 타
② 타
③ 타
총 177kg


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.990	0.401
2						29.979	0.403
3						29.970	0.402
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 251021-01 DATE : 25.10.21.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.038	2.068	2.098
1	2.064			
2	2.078			
3	2.038			
4	2.080			
5	2.097			
6	2.052			
Mean	2.068			
S.Dev	0.021			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.097
최소값 2.038
범위 0.059
평균값 2.068
표준편차 0.021
변동계수 1.027

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 251021-03 DATE : 25.10.21.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.005	2.045	2.084
1	2.084			
2	2.061			
3	2.034			
4	2.005			
5	2.070			
6	2.013			
Mean	2.045			
S.Dev	0.032			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.084
최소값 2.005
범위 0.079
평균값 2.045
표준편차 0.032
변동계수 1.569

우리하이피

