



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20251022 -01 ~ 08	2025-10-22
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	392 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

10/22
0.4x26
① 4+ ⑤ 4+
③ 4+ ⑥ 4+
③ 4+ ⑦ 4+
④ 4+ ⑧ 4+
총 3+2kg


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.983	0.401
2						25.986	0.403
3						25.961	0.402
4						29.997	0.401
5						25.983	0.403
6						25.979	0.403
7						25.984	0.402
8						25.976	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 251022-01 DATE : 25.10.22.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.022	2.052	2.081
1	2.041			
2	2.057			
3	2.075			
4	2.026			
5	2.081			
6	2.030			
Mean	2.052			
S.Dev	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.081
최소값 2.026
범위 0.055
평균값 2.052
표준편차 0.023
변동계수 1.127

우리하이피




업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 251022-08 DATE : 25.10.22.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.039	2.069	2.099
1	2.064			
2	2.082			
3	2.093			
4	2.077			
5	2.058			
6	2.039			
Mean	2.069			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.039
범위 0.054
평균값 2.069
표준편차 0.019
변동계수 0.931

우리하이피

