



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20251023 -01 ~ 08	2025-10-23
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	392 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 덩치)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

10/23

0.4x26

① 4+ ⑤ 4+

② 4+ ⑥ 4+

③ 4+ ⑦ 4+

④ 4+ ⑧ 4+

총 3+2kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.956	0.403
2						25.962	0.402
3						25.977	0.402
4						25.989	0.403
5						25.981	0.403
6						25.974	0.402
7						25.973	0.403
8						25.993	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금돌돌 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성	승인		종합판정	


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 251023-01 DATE : 25.10.23.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.059	2.038 2.068 2.098
2	2.072	
3	2.091	
4	2.065	
5	2.038	
6	2.083	
Mean	2.068	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec




도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.091
최소값 2.038
범위 0.053
평균값 2.068
표준편차 0.019
변동계수 0.907

우리하이피




업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 251023-08 DATE : 25.10.23.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.047	2.069	2.091
1	2.048			
2	2.072			
3	2.084			
4	2.055			
5	2.091			
6	2.063			
Mean	2.069			
S.Dev	0.017			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.091
최소값 2.048
범위 0.043
평균값 2.069
표준편차 0.017
변동계수 0.806

우리하이피

