



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20251030 -01 ~ 03	2025-10-30
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	147Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.995	0.403
2						25.985	0.403
3						25.966	0.402
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

10/30

0.4x26

① 4F

② 4F

③ 4F

총 147kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상,하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 251030-01 DATE : 25.10.30.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.006	2.004 2.028 2.052
2	2.023	
3	2.040	
4	2.031	
5	2.052	
6	2.016	
Mean	2.028	
S.Dev	0.017	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.052

최소값 2.006


범위 0.046

평균값 2.028

표준편차 0.017

변동계수 0.820

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 251030-03 DATE : 25.10.30.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.081	2.045 2.069 2.092
2	2.075	
3	2.092	
4	2.064	
5	2.050	
6	2.049	
Mean	2.069	
S.Dev	0.017	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.049
범위 0.043
평균값 2.069
표준편차 0.017
변동계수 0.836

우리하이피

