



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20251030 -01 ~ 01	2025-10-30
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	459 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

10/30

0.4 X 30

① ㄱ ④ ㄱ ⑦ ㄱ
② ㄱ ⑤ ㄱ ⑧ ㄱ
③ ㄱ ⑥ ㄱ ⑨ ㄱ

총 459kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.996	0.403
2						29.999	0.403
3						29.953	0.401
4						29.994	0.402
5						29.998	0.401
6						29.993	0.403
7						29.995	0.402
8						29.985	0.402
9						29.981	0.403
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 251030-01 DATE : 25.10.30.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.081	2.003 2.042 2.081
2	2.045	
3	2.034	
4	2.050	
5	2.029	
6	2.012	
Mean	2.042	
S.Dev	0.023	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.081


최소값 2.012

범위 0.069

평균값 2.042

표준편차 0.023

변동계수 1.144



우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 251030-09 DATE : 25.10.30.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.024	2.052	2.080
1	2.071			
2	2.037			
3	2.080			
4	2.043			
5	2.024			
6	2.058			
Mean	2.052			
S.Dev	0.021			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.080
최소값 2.024
범위 0.056
평균값 2.052
표준편차 0.021
변동계수 1.038

우리하이피

