



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20251209 -01 ~ 08	2025-12-09
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	399 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

12/4
0.4x26
① 44 ⑤ 40
② 40 ⑥ 40
③ 40 ⑦ 40
④ 40 ⑧ 40
총 344kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.982	0.402
2						25.970	0.403
3						25.982	0.401
4						25.941	0.403
5						25.978	0.403
6						25.975	0.402
7						25.988	0.402
8						25.988	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 251209-01 DATE : 25.12.09.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.023	2.061	2.100
1	2.063			
2	2.052			
3	2.023			
4	2.085			
5	2.048			
6	2.097			
Mean	2.061			
S.Dev	0.027			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.097
최소값 2.023
범위 0.074
평균값 2.061
표준편차 0.027
변동계수 1.296

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 251209-08 DATE : 25.12.09.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.024	2.051	2.078
1	2.036			
2	2.067			
3	2.059			
4	2.048			
5	2.073			
6	2.024			
Mean	2.051			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.073
최소값 2.024
범위 0.049
평균값 2.051
표준편차 0.019
변동계수 0.916

우리하이피

