



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20251210 -01 ~ 08	2025-12-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	400 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.992	0.402
2						25.992	0.403
3						25.999	0.402
4						25.995	0.403
5						2.137	0.403
6						25.986	0.402
7						25.981	0.403
8						25.972	0.402
9							
10							

12/10
0.4x26
① to ⑤ to
② to ⑥ to
③ to ⑦ to
④ to ⑧ to
총 400kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 251210-01 DATE : 25.12.10.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.031	2.062	2.092
1	2.080			
2	2.053			
3	2.031			
4	2.072			
5	2.091			
6	2.043			
Mean	2.062			
S.Dev	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.091
최소값 2.031
범위 0.060
평균값 2.062
표준편차 0.023
변동계수 1.120



우리하이피


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 251210-08 DATE : 25.12.10.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.026	2.058	2.090
1	2.057			
2	2.066			
3	2.041			
4	2.080			
5	2.078			
6	2.026			
Mean	2.058			
S.Dev	0.021			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.080
최소값 2.026
범위 0.054
평균값 2.058
표준편차 0.021
변동계수 1.034

우리하이피

