



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20251211 -01	2025-12-11
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	638 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물짐)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.992	0.403
2						29.988	0.403
3						29.982	0.403
4						29.989	0.402
5						29.990	0.403
6						29.954	0.402
7						29.984	0.403
8						29.991	0.402
9						29.999	0.403
10						29.992	0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 251211-01 DATE : 25.12.11.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.038	2.068 2.098
1	2.050		
2	2.063		
3	2.082		
4	2.098		
5	2.075		
6	2.041		
Mean	2.068		
S.Dev	0.021		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.098
최소값 2.041
범위 0.057
평균값 2.068
표준편차 0.021
변동계수 1.019

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 251211-11 DATE : 25.12.11.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.019	2.064	2.110
1	2.061			
2	2.083			
3	2.078			
4	2.095			
5	2.019			
6	2.050			
Mean	2.064			
S.Dev	0.027			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.095


최소값 2.019

범위 0.076

평균값 2.064

표준편차 0.027

변동계수 1.326



우리하이피