



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260109 -01 ~ 06	2026-01-09
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	291 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.951	0.403
2						25.970	0.402
3						25.993	0.402
4						25.968	0.403
5						25.982	0.403
6						25.962	0.402
7							
8							
9							
10							

1/4
0.4x26
① 44 ④ 44
② 47 ⑤ 44
③ 44 ⑥ 48
총 291kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260109-01 DATE : 26.01.09.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.005	2.041 2.077
1	2.059		
2	2.077		
3	2.025		
4	2.044		
5	2.010		
6	2.031		
Mean	2.041		
S.Dev	0.024		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec




도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.077
최소값 2.010
범위 0.067
평균값 2.041
표준편차 0.024
변동계수 1.189

우리하이피




업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260109-06 DATE : 26.01.09.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.002	2.029	2.057
1	2.003			
2	2.057			
3	2.042			
4	2.021			
5	2.039			
6	2.014			
Mean	2.029			
S.Dev	0.020			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.057
최소값 2.003
범위 0.054
평균값 2.029
표준편차 0.020
변동계수 0.990

우리하이피

