



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260113 -01 ~ 06	2026-01-13
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	348 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.962	0.403
2						29.964	0.403
3						29.986	0.402
4						29.981	0.403
5						29.973	0.402
6						29.983	0.403
7							
8							
9							
10							

1/13
0.4 X 30
① 48 ④ 48
② 48 ⑤ 48
③ 48 ⑥ 48
총 348kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260113-01 DATE : 26.01.13.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.045	2.068	2.092
1	2.045			
2	2.090			
3	2.081			
4	2.056			
5	2.062			
6	2.076			
Mean	2.068			
S.Dev	0.017			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$


SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
 최대값 2.090
 최소값 2.045
 범위 0.045
 평균값 2.068
 표준편차 0.017
 변동계수 0.816

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260113-06 DATE : 26.01.13.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.085	2.049 2.070 2.091
2	2.091	
3	2.074	
4	2.053	
5	2.068	
6	2.049	
Mean	2.070	
S.Dev	0.017	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.091
최소값 2.049
범위 0.042
평균값 2.070
표준편차 0.017
변동계수 0.813

우리하이피

