



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260121 -01 ~ 08	2026-01-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	444 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.998	0.402
2						29.984	0.403
3						29.990	0.403
4						29.997	0.403
5						29.984	0.403
6						29.975	0.402
7						29.997	0.402
8						29.992	0.403
9							
10							

1/21
0.4x30
① 44 ② 46
③ 44 ④ 46
⑤ 44 ⑥ 46
⑦ 44 ⑧ 46
총 444kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌뿔 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상,하각은후 도금돌뿔이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260121-01 DATE : 26.01.21.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.022	2.057	2.092
1	2.058			
2	2.076			
3	2.081			
4	2.022			
5	2.044			
6	2.060			
Mean	2.057			
S.Dev	0.022			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.081
최소값 2.022
범위 0.059
평균값 2.057
표준편차 0.022
변동계수 1.052

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260121-08 DATE : 26.01.21.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.034	2.034 2.067 2.100
2	2.080	
3	2.062	
4	2.095	
5	2.077	
6	2.053	
Mean	2.067	
S.Dev	0.022	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.095
최소값 2.034
범위 0.061
평균값 2.067
표준편차 0.022
변동계수 1.052

우리하이피

