



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260126 -01 ~ 04	2026-01-26
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	196 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.995	0.402
2						25.966	0.402
3						25.991	0.403
4						25.979	0.403
5							
6							
7							
8							
9							
10							

1/26

0.4 X 26

① 4+

② 4+

③ 4+

④ 4+

총 116kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면

0.4*26

26.0

우리하이피

작성

승인

종합판정

김영란

조승현



고객

작성

승인

종합판정

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260126-01 DATE : 26.01.26.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.088	2.043 2.071 2.098
2	2.098	
3	2.056	
4	2.065	
5	2.073	
6	2.044	
Mean	2.071	
S.Dev	0.020	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
 최대값 2.098
 최소값 2.044
 범위 0.054
 평균값 2.071
 표준편차 0.020
 변동계수 0.969



우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260126-04 DATE : 26.01.26.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.059	2.010 2.040 2.069
2	2.065	
3	2.025	
4	2.010	
5	2.041	
6	2.038	
Mean	2.040	
S.Dev	0.021	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.065
최소값 2.010
범위 0.055
평균값 2.040
표준편차 0.021
변동계수 1.008

우리하이피

