



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260206 -01 ✓	08 2026-02-06
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5μm ~	456 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.979	0.402
2						29.996	0.402
3						29.989	0.403
4						29.999	0.403
5						29.989	0.403
6						29.999	0.403
7						29.994	0.402
8						29.996	0.403
9							
10							

2/6
0.4x30
① ㄱ ⑤ ㄱ
② ㄱ ⑥ ㄱ
③ ㄱ ⑦ ㄱ
④ ㄱ ⑧ ㄱ
총 456kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5μm ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		
			김영란	조승현		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260206-01 DATE : 26.02.06.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.071	2.030 2.060 2.090
2	2.035	
3	2.090	
4	2.043	
5	2.062	
6	2.058	
Mean	2.060	
S.Dev	0.020	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.035
범위 0.055
평균값 2.060
표준편차 0.020
변동계수 0.957



우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260206-08 DATE : 26.02.06.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.018	2.055	2.092
1	2.059			
2	2.043			
3	2.091			
4	2.038			
5	2.080			
6	2.018			
Mean	2.055			
S.Dev	0.027			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.091
최소값 2.018
범위 0.073
평균값 2.055
표준편차 0.027
변동계수 1.331

우리하이피

