



# Quality Assurance Report

| CUSTOMER(고객명) | DESCRIPTION(품명) | LOT NO(로트번호)      | ISSUED DATE(발행일자) |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 신흥 SEC        | 0.4*26          | 20260209 -01 ~ 07 | 2026-02-09        |
| 규격(재질)        |                 | LOT SIZE(수량)      |                   |
| 0.4*26 AL     | Ni 1.5μm ~      | 350 Kg            |                   |

## I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION        |
|----|-------------------|-------|--------|----|-------------------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)   |
| 2  | STAIN(얼룩)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)   |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금물침)        |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)         |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금) |

2/P

0.4X26

① 50 ⑤ 50

② 50 ⑥ 50

③ 50 ⑦ 50

④ 50

총 350 kg

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

| NO | 항목/구분 | SPEC |       |       | 검사주기     | 우리하이피  |       |
|----|-------|------|-------|-------|----------|--------|-------|
|    |       | 규격   | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차     | 2차    |
| 1  | 전폭    | 26.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 25.994 | 0.402 |
| 2  |       |      |       |       |          | 25.986 | 0.403 |
| 3  |       |      |       |       |          | 25.998 | 0.403 |
| 4  |       |      |       |       |          | 25.990 | 0.402 |
| 5  |       |      |       |       |          | 25.985 | 0.402 |
| 6  |       |      |       |       |          | 25.973 | 0.403 |
| 7  |       |      |       |       |          | 25.995 | 0.403 |
| 8  |       |      |       |       |          |        |       |
| 9  |       |      |       |       |          |        |       |
| 10 |       |      |       |       |          |        |       |

## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

| NO | SPECIFICATION | Measurement Data | RESULT |
|----|---------------|------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정      | 첨부 : 도금성적서       | OK     |
|    | Ni 1.5μm ~    | 첨부 : 도금성적서       |        |

## IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

| NO | INSPECTION ITEMS          | SPECIFICATION                                                                                              | TEST SAMPLE | RESULT |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1  | ADHESION TEST<br>(밀착성 시험) | 1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐)<br>2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것. |             | OK     |

|      |  |       |     |    |      |  |
|------|--|-------|-----|----|------|--|
| 제품도면 |  | 우리하이피 | 작성  | 승인 | 종합판정 |  |
|      |  | 김영란   | 조승현 |    |      |  |
| 고객   |  | 작성    | 승인  |    | 종합판정 |  |
|      |  |       |     |    |      |  |



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260209-01 DATE : 26.02.09.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 2.019        | 2.052 | 2.085 |
| 1     | 2.019               |              |       |       |
| 2     | 2.073               |              |       |       |
| 3     | 2.028               |              |       |       |
| 4     | 2.068               |              |       |       |
| 5     | 2.044               |              |       |       |
| 6     | 2.080               |              |       |       |
| Mean  | 2.052               |              |       |       |
| S.Dev | 0.025               |              |       |       |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6  
최대값 2.080  
최소값 2.019  
범위 0.061  
평균값 2.052  
표준편차 0.025  
변동계수 1.235

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260209-07 DATE : 26.02.09.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance      |
|-------|---------------------|-------------------|
| 1     | 2.030               | 2.021 2.054 2.087 |
| 2     | 2.057               |                   |
| 3     | 2.025               |                   |
| 4     | 2.087               |                   |
| 5     | 2.049               |                   |
| 6     | 2.076               |                   |
| Mean  | 2.054               |                   |
| S.Dev | 0.025               |                   |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

Ni  
—  
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al  
측정값 개수 6  
최대값 2.087  
최소값 2.025  
범위 0.062  
평균값 2.054  
표준편차 0.025  
변동계수 1.197

우리하이피

