



# Quality Assurance Report

| CUSTOMER(고객명) | DESCRIPTION(품명)  | LOT NO(로트번호)      | ISSUED DATE(발행일자) |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 신흥 SEC        | 0.4*30           | 20260212 -01 ~ OP | 2026-02-12        |
| 규격(재질)        |                  | LOT SIZE(수량)      |                   |
| 0.4*30 AL     | Ni 1.5 $\mu$ m ~ | 513 Kg            |                   |

## I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION        |
|----|-------------------|-------|--------|----|-------------------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)   |
| 2  | STAIN(얼룩)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)   |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금물침)        |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)         |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금) |

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

| NO | 항목/구분 | SPEC |       |       | 검사주기     | 우리하이피  |       |
|----|-------|------|-------|-------|----------|--------|-------|
|    |       | 규격   | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차     | 2차    |
| 1  | 전폭    | 30.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 29.984 | 0.403 |
| 2  |       |      |       |       |          | 29.994 | 0.401 |
| 3  |       |      |       |       |          | 29.985 | 0.403 |
| 4  |       |      |       |       |          | 29.994 | 0.402 |
| 5  |       |      |       |       |          | 29.992 | 0.403 |
| 6  |       |      |       |       |          | 29.976 | 0.403 |
| 7  |       |      |       |       |          | 29.992 | 0.403 |
| 8  |       |      |       |       |          | 29.982 | 0.403 |
| 9  |       |      |       |       |          | 29.978 | 0.402 |
| 10 |       |      |       |       |          |        |       |

2/12

0.4x30

① ㄱ7 ⑥ ㄱ7  
② ㄱ7 ⑦ ㄱ7  
③ ㄱ7 ⑧ ㄱ7  
④ ㄱ7 ⑨ ㄱ7  
⑤ ㄱ7

총 ㄱ13kg

## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

| NO | SPECIFICATION                | Measurement Data         | RESULT |
|----|------------------------------|--------------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정<br>Ni 1.5 $\mu$ m ~ | 첨부 : 도금성적서<br>첨부 : 도금성적서 | OK     |

## IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

| NO | INSPECTION ITEMS          | SPECIFICATION                                                                                                           | TEST SAMPLE | RESULT |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1  | ADHESION TEST<br>(밀착성 시험) | 1.제품을 스카치 Tape에 완전<br>밀착후 45도 각도로 순간적으로<br>떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐)<br>2.테이프 시험이 안되는 제품은<br>니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸<br>이나 벗겨짐이 없을것. |             | OK     |

|      |  |       |    |     |      |  |
|------|--|-------|----|-----|------|--|
| 제품도면 |  | 우리하이피 | 작성 | 승인  | 종합판정 |  |
|      |  | 김영란   |    | 조승현 |      |  |
| 고객   |  | 작성    |    | 승인  | 종합판정 |  |
|      |  |       |    |     |      |  |

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260212-01 DATE : 26.02.12.

| No    | μm<br>Ni | Ni tolerance      |
|-------|----------|-------------------|
| 1     | 2.080    | 2.004 2.059 2.115 |
| 2     | 2.097    |                   |
| 3     | 2.051    |                   |
| 4     | 2.048    |                   |
| 5     | 2.004    |                   |
| 6     | 2.076    |                   |
| Mean  | 2.059    |                   |
| S.Dev | 0.033    |                   |


FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

Ni  
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al  
측정값 개수 6  
최대값 2.097  
최소값 2.004  
범위 0.093  
평균값 2.059  
표준편차 0.033  
변동계수 1.593



우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260212-09 DATE : 26.02.12.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 2.051        | 2.071 | 2.091 |
| 1     | 2.070               |              |       |       |
| 2     | 2.057               |              |       |       |
| 3     | 2.086               |              |       |       |
| 4     | 2.091               |              |       |       |
| 5     | 2.053               |              |       |       |
| 6     | 2.068               |              |       |       |
| Mean  | 2.071               |              |       |       |
| S.Dev | 0.015               |              |       |       |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.091

최소값 2.053

범위 0.038

평균값 2.071

표준편차 0.015

변동계수 0.734

우리하이피

