



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260223 -01 ~ 08	2026-02-23
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	399 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.987	0.402
2						25.966	0.403
3						25.936	0.402
4						25.980	0.403
5						25.938	0.403
6						25.954	0.403
7						25.981	0.402
8						25.996	0.403
9							
10							

2/z3

0.4x26

① 50 ⑤ 50

② 50 ⑥ 50

③ 50 ⑦ 50

④ 50 ⑧ 44

총 344kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260223-01 DATE : 26.02.23.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.092	2.046 2.069 2.092
2	2.083	
3	2.074	
4	2.046	
5	2.062	
6	2.058	
Mean	2.069	
S.Dev	0.017	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.092


최소값 2.046

범위 0.046

평균값 2.069

표준편차 0.017

변동계수 0.823



우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260223-08 DATE : 26.02.23.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.062	2.046 2.068 2.091
2	2.091	
3	2.057	
4	2.082	
5	2.048	
6	2.070	
Mean	2.068	
S.Dev	0.016	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.091

최소값 2.048

범위 0.043

평균값 2.068

표준편차 0.016

변동계수 0.775

우리하이피

