



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.35*26	20260309 -01 ~ 06	2026-03-09
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.35*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	255 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.975	0.353
2						25.968	0.354
3						25.983	0.351
4						25.978	0.352
5						25.972	0.354
6						25.966	0.352
7							
8							
9							
10							

3/P
0.35 x 26
① 47 ④ 47
② 45 ⑤ 47
③ 47 ⑥ 22
총 255kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성		승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.35x26 초물 LOT NO : 260309-01 DATE : 26.03.09.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.092	2.045 2.068 2.092
2	2.071	
3	2.048	
4	2.060	
5	2.053	
6	2.086	
Mean	2.068	
S.Dev	0.018	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.048
범위 0.044
평균값 2.068
표준편차 0.018
변동계수 0.864



우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.35x26 초물 LOT NO : 260309-06 DATE : 26.03.09.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.040	2.068 2.097
1	2.050		
2	2.072		
3	2.097		
4	2.082		
5	2.061		
6	2.048		
Mean	2.068		
S.Dev	0.019		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.097
최소값 2.048
범위 0.049
평균값 2.068
표준편차 0.019
변동계수 0.924

우리하이피

