



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260316 -01	2026-03-16
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	649 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.983	0.403
2						29.990	0.401
3						29.985	0.402
4						29.986	0.403
5						29.961	0.402
6						29.992	0.403
7						29.957	0.403
8						29.983	0.402
9						29.958	0.401
10						29.956	0.403

3/16
0.4x30
① ㄷ+ ② ㄷ+ ③ ㄷ+
④ ㄷ+ ⑤ ㄷ+ ⑥ ㄷ+
⑦ ㄷ+ ⑧ ㄷ+ ⑨ ㄷ+
⑩ ㄷ+ ⑪ ㄷ+
⑫ ㄷ+ ⑬ ㄷ+
총 649kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌림 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌림 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260316-01 DATE : 26.03.16.


No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.064	2.029 2.067 2.104
2	2.092	
3	2.058	
4	2.081	
5	2.075	
6	2.029	
Mean	2.067	
S.Dev	0.022	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.029
범위 0.063
평균값 2.067
표준편차 0.022
변동계수 1.064



우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260316-11 DATE : 26.03.16.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.076	2.011 2.044 2.076
2	2.023	
3	2.057	
4	2.062	
5	2.013	
6	2.031	
Mean	2.044	
S.Dev	0.025	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.076
최소값 2.013
범위 0.063
평균값 2.044
표준편차 0.025
변동계수 1.216

우리하이피

