



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20250421 -01 ~ 03	2025-04-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0μm	442 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/21
0.15 x 159
① 147
② 147.5
③ 147.5
총 442kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTION

NO	IN	RESULT
1		OK

제품도면

0.15*159

159.0

리하이피
고객

김영란

조승현

합판정



작성

승인

종합판정

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 초물 LOT NO : 250421-01 DATE : 25.04.21.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.315	1.410	1.505
1	1.432			
2	1.444			
3	1.315			
4	1.361			
5	1.498			
Mean	1.410			
S.Dev	0.072			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

평균값 1.410
표준편차 0.072
변동계수 5.115

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x159 종물 LOT NO : 250421-01 DATE : 25.04.21.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.455	1.416 1.480 1.544
2	1.416	
3	1.532	
4	1.524	
5	1.472	
Mean	1.480	
S.Dev	0.049	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5
 최대값 1.532
 최소값 1.416
 범위 0.116
 평균값 1.480
 표준편차 0.049
 변동계수 3.280



우리하이피