



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20250421 -04 ~ 04	2025-04-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0μm	587 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION I
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sh

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL

NO	IN	RESULT
1		OK

제품도면	0.15*159 159.0	우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2025-04-21 우리하이피(주) Q.C
		김영란	조승현			
고객		고	작성	승인	종합판정	
		객				

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 초물 LOT NO : 250421-04 DATE : 25.04.21.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.516	1.589 1.663
1	1.640		
2	1.613		
3	1.545		
4	1.516		
5	1.633		
Mean	1.589		
S.Dev	0.056		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

평균값 1.589
표준편차 0.056
변동계수 3.500

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x159 중물 LOT NO : 250421-04 DATE : 25.04.21.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.638	1.587 1.637 1.686
2	1.673	
3	1.661	
4	1.587	
5	1.624	
Mean	1.637	
S.Dev	0.034	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5
최대값 1.673
최소값 1.587
범위 0.086
평균값 1.637
표준편차 0.034
변동계수 2.059

우리하이피

