



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250422 -01 ~ 02	2025-04-22
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	510.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	


IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1.제품을 스 밀착후 45 떼어낸다. 2.테이프 시 니퍼로 90 이나 벗겨	OK

제품도면		리 하 이 피	김영란	조승현	합 판 정	합 격 2025-04-22 우리하이피(주) Q.C
		고 객	작성	승인	총 합 판 정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250422-01 DATE : 25.04.22.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.504	1.611	1.718
1	1.504			
2	1.531			
3	1.672			
4	1.677			
5	1.671			
Mean	1.611			
S.Dev	0.086			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값 1

최소값 1


범위 0

평균값 1.611

표준편차 0.086

변동계수 5.333

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250422-01 DATE : 25.04.22.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.492	1.428 1.567 1.706
2	1.497	
3	1.706	
4	1.573	
5	1.567	
Mean	1.567	
S.Dev	0.086	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
 측정값 개수 5
 최대값 1.706
 최소값 1.492
 범위 0.214
 평균값 1.567
 표준편차 0.086
 변동계수 5.516

우리하이피

