



Quality Assurance Report 샘플

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.12*44	20250424 -01 ~ 02	2025-04-24
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.12*44 Cu	Ni 1.0~2.0µm	39 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/24
0.12 x 44
① 1P.t
② 1P.t
총 34Kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	44.0	-0.1		Reel/Lot	43.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0µm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성	승인		종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.12x44 초물 LOT NO : 250424-01 DATE : 25.04.24.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.353	1.414	1.475
1	1.382			
2	1.369			
3	1.475			
4	1.426			
5	1.418			
Mean	1.414			
S.Dev	0.042			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.475

최소값 1.369


범위 0.106

평균값 1.414

표준편차 0.042

변동계수 2.944

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.12x44 종물 LOT NO : 250424-01 DATE : 25.04.24.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.455	1.328 1.392 1.455
2	1.352	
3	1.361	
4	1.370	
5	1.420	
Mean	1.392	
S.Dev	0.044	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
 측정값 개수 5
 최대값 1.455
 최소값 1.352
 범위 0.103
 평균값 1.392
 표준편차 0.044
 변동계수 3.173

우리하이피

