



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20250425 -01 ~ 04	2025-04-25
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0μm	384.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(열룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/zk
0.15 x 159
① 101.1
② 101.1
③ 41.1
④ 41.1
총 384.4kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTION

NO	RESULT
1	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x159 초물 LOT NO : 250425-01 DATE : 25.04.25.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.373	1.341 1.409 1.477
2	1.362	
3	1.477	
4	1.403	
5	1.429	
Mean	1.409	
S.Dev	0.046	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



범위 0.115
평균값 1.409
표준편차 0.046
변동계수 3.285

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x159 종물 LOT NO : 250425-01 DATE : 25.04.25.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.372	1.329 1.423 1.517
2	1.363	
3	1.472	
4	1.392	
5	1.517	
Mean	1.423	
S.Dev	0.068	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.517


최소값 1.363

범위 0.154

평균값 1.423

표준편차 0.068

변동계수 4.765



우리하이피