



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250428 -01 ~ 02	2025-04-28
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	387.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/28
0.15 X 107
① 143.4
② 143.4
총 387.8kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1.제품을 스 밀착후 45 떼어낸다 2.테이프 시 니퍼로 90 이나 벗겨	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-04-28 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250428-01 DATE : 25.04.28.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.496	1.489 1.575 1.661
2	1.552	
3	1.599	
4	1.567	
5	1.661	
Mean	1.575	
S.Dev	0.061	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec




도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값 1.661
최소값 1.496
범위 0.165
평균값 1.575
표준편차 0.061
변동계수 3.863

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250428-01 DATE : 25.04.28.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.465	1.430 1.578 1.727
2	1.430	
3	1.649	
4	1.716	
5	1.632	
Mean	1.578	
S.Dev	0.124	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.716
최소값 1.430
범위 0.286
평균값 1.578
표준편차 0.124
변동계수 7.867

우리하이피

