



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250430 -01 ~ 03	2025-04-30
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	392.1 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/30

0.15 X 107

① 66.7

② 162.7

③ 162.7

총 392.1kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1.제품을 스 밀착후 45 떼어낸다 2.테이프 사 니퍼로 90 이나 벗겨	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-04-30 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250430-01 DATE : 25.04.30.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.413	1.377 1.503 1.628
2	1.487	
3	1.463	
4	1.522	
5	1.628	
Mean	1.503	
S.Dev	0.081	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값 1

최소값 1


범위 0

평균값 1.503

표준편차 0.081

변동계수 5.359

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250430-01 DATE : 25.04.30.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.552	1.495 1.584 1.672
2	1.501	
3	1.563	
4	1.630	
5	1.672	
Mean	1.584	
S.Dev	0.067	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.672

최소값 1.501

범위 0.171

평균값 1.584

표준편차 0.067

변동계수 4.261

우리하이피

