



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.12*142	20250502 -01	2025-05-02
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.12*142 Cu	Ni 1.0~2.0μm	136.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	142.0	-0.1		Reel/Lot	141.999				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (S

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성 시험)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-05-02 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.12x142 초물 LOT NO : 250502-01 DATE : 25.05.02.

No	μm Ni		Ni tolerance		
			1.470	1.527	1.585
1	1.489				
2	1.501				
3	1.507				
4	1.555				
5	1.585				
Mean	1.527				
S.Dev	0.041				


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

범위 0.096
평균값 1.527
표준편차 0.041
변동계수 2.673

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.12x142 중물 LOT NO : 250502-01 DATE : 25.05.02.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.544	1.608	1.672
1	1.544			
2	1.656			
3	1.648			
4	1.594			
5	1.599			
Mean	1.608			
S.Dev	0.045			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.656

최소값 1.544

범위 0.112

평균값 1.608

표준편차 0.045

변동계수 2.829

우리하이피

