



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*168	20250508 -01	2025-05-08
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*168 Cu	Ni 1.0~2.0μm	432 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	168.0	-0.1		Reel/Lot	167.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUN

NO		RESULT
1		OK

제품 도면		우리 하이 피	작성	승인	총 합 판 정	
			김영란	조승현		
		고 객	작성	승인	총 합 판 정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x168 초물 LOT NO : 250508-01 DATE : 25.05.08.


No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.460	1.540	1.621
1	1.559			
2	1.568			
3	1.538			
4	1.460			
5	1.577			
Mean	1.540			
S.Dev	0.047			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec

평균값 1.540
표준편차 0.047
변동계수 3.065

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x168 종물 LOT NO : 250508-01 DATE : 25.05.08.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.619	1.578 1.609 1.640
2	1.578	
3	1.615	
4	1.598	
5	1.636	
Mean	1.609	
S.Dev	0.022	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.636
최소값 1.578
범위 0.058
평균값 1.609
표준편차 0.022
변동계수 1.371

우리하이피

