



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20250515 -01 ~ 04	2025-05-15
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0 μ m	1153.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5/15
0.15x159
① 40A.1
② 40A.1
③ 167.7
④ 167.7
총 1153.6kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0 μ m	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTION

NO	RESULT
1	OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 초물 LOT NO : 250515-01 DATE : 25.05.15.

No	μm Ni	Ni	tolerance
		1.380	1.509 1.638
1	1.430		
2	1.459		
3	1.638		
4	1.465		
5	1.553		
Mean	1.509		
S.Dev	0.086		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

평균값 1.509
표준편차 0.086
변동계수 5.667

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 종물 LOT NO : 250515-01 DATE : 25.05.15.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.463	1.402 1.456 1.509
2	1.448	
3	1.509	
4	1.445	
5	1.413	
Mean	1.456	
S.Dev	0.035	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.509
최소값 1.413
범위 0.096
평균값 1.456
표준편차 0.035
변동계수 2.402

우리하이피

