



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20250516 -01	2025-05-16
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0 μ m	266.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.997				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0 μ m	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTION

NO	ITEM	RESULT
1		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		고 개	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 초물 LOT NO : 250516-01 DATE : 25.05.16.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.219	1.298 1.377
1	1.269		
2	1.273		
3	1.323		
4	1.377		
5	1.248		
Mean	1.298		
S.Dev	0.052		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

금기 0.129
평균값 1.298
표준편차 0.052
변동계수 4.009

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x159 종물 LOT NO : 250516-01 DATE : 25.05.16.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.336	1.282 1.313 1.344
2	1.300	
3	1.291	
4	1.344	
5	1.294	
Mean	1.313	
S.Dev	0.025	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5
 최대값 1.344
 최소값 1.291
 범위 0.053
 평균값 1.313
 표준편차 0.025
 변동계수 1.906

우리하이피

