



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260812 -01 ~ 08	2026-08-12
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	442 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.945	0.403
2						25.944	0.402
3						25.979	0.402
4						25.943	0.403
5						25.968	0.403
6						25.964	0.403
7						25.988	0.402
8						25.990	0.403
9							
10							

8/12

0.4x26

① ㄱ6 ⑤ ㄱ6

② ㄱ4 ⑥ ㄱ6

③ ㄱ2 ⑦ ㄱ6

④ ㄱ6 ⑧ ㄱ6

총 442Kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들거나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260812-01 DATE : 26.08.12.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.013	2.013 2.063 2.112
2	2.074	
3	2.089	
4	2.046	
5	2.061	
6	2.092	
Mean	2.063	
S.Dev	0.030	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al


SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.013
범위 0.079
평균값 2.063
표준편차 0.030
변동계수 1.443

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260812-08 DATE : 26.08.12.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.054	2.004 2.030 2.057
2	2.040	
3	2.004	
4	2.019	
5	2.028	
6	2.037	
Mean	2.030	
S.Dev	0.017	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.054

최소값 2.004

범위 0.050

평균값 2.030

표준편차 0.017

변동계수 0.860

우리하이피

