



Quality Assurance Report 샘플

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
캠텍	0.1778*19.05	20260818 -01	2026-08-18
규격(재질)	LOT SIZE(수량)		
0.1778*19.05 STS305 BA	Au 0.32 μ m~	Ni 0.1 μ m	35.4 Kg

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	19.05	-0.127	0.127	Reel/Lot	18.992				OK
2	간격	5.08	-0.152	0.1524	Reel/Lot	5.132				OK
	도금폭	1.52	-0.152	0.1524	Reel/Lot	1.564				OK
4	간격	6.60	-0.152	0.1524	Reel/Lot	6.726				OK
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Au 0.32 μ m~	첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 0.1 μ m	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전히 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK
2	Chemical Deburring Test	1.Chemicals Phosphoric acid (85%) 20%, Nitric acid (60%) 5%, Hydrochloric acid (35%) 10%, DI Water 65% 2.Immersion time: 10 minutes 3.After immersion: Treated in an ultrasonic cleaner at 68-132 kHz for 20 minutes.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	