



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.15*187	20260810 -01 ~ 02	2026-08-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*187 Cu	Ni 1.0~2.0μm	783.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

8/10

0.15 x 187

① 3fz.z

② 3fz.z

총 783.4kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	187.0	-0.1		Reel/Lot	186.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

RESULT

OK

제품도면

0.15*187

187.0

리하이피

김영란

조승현

종합판정



고객

작성

승인

종합판정

업체명 : 풍산

품명 : 0.15x187 초물 LOT NO : 260810-01 DATE : 26.08.10.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.577	1.711
1	1.624		
2	1.597		
3	1.615		
4	1.672		
5	1.711		
Mean	1.644		
S.Dev	0.047		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

평균값 1.644
표준편차 0.047
변동계수 2.841

우리하이피




업체명 : 풍산

품명 : 0.15x187 종물 LOT NO : 260810-01 DATE : 26.08.10.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.637	1.549 1.634 1.720
2	1.606	
3	1.621	
4	1.588	
5	1.720	
Mean	1.634	
S.Dev	0.051	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.720
최소값 1.588
범위 0.132
평균값 1.634
표준편차 0.051
변동계수 3.131

우리하이피

