



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.15*147	20260811 -01	2026-08-11
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*147 Cu	Ni 1.0~2.0μm	307.5 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(일룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	147.0	-0.1		Reel/Lot	146.997				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 풍산

품명 : 0.15x147 초물 LOT NO : 260811-01 DATE : 26.08.11.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.369	1.514
1	1.436		
2	1.421		
3	1.514		
4	1.405		
5	1.431		
Mean	1.441		
S.Dev	0.042		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$


SEC : 20 Sec

1.55
1.50
1.45
1.40
1.35

도금
측정
최대
최소
범위

평균값 1.441
표준편차 0.042
변동계수 2.933

우리하이피



업체명 : 풍산

품명 : 0.15x147 종물 LOT NO : 260811-01 DATE : 26.08.11.


No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.330	1.184 1.391 1.598
2	1.323	
3	1.381	
4	1.324	
5	1.598	
Mean	1.391	
S.Dev	0.118	

FUNC: MEASURE

COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.598

최소값 1.323

범위 0.275

평균값 1.391

표준편차 0.118

변동계수 8.488

우리하이피

