



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.15*141	20260813 -01	2026-08-13
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*141 Cu	Ni 1.0~2.0μm	295.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	141.0	-0.1		Reel/Lot	140.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sa

NO	INSPECTION I	RESULT
1	ADHESION (밀착성 시	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 풍산


품명 : 0.15x141 초물 LOT NO : 260813-01 DATE : 26.08.13.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.303	1.366 1.429
1	1.330		
2	1.329		
3	1.394		
4	1.429		
5	1.349		
Mean	1.366		
S.Dev	0.044		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소
측정값 기
최대값
최소값
범위
평균값 1.366
표준편차 0.044
변동계수 3.213

우리하이피



업체명 : 풍산


품명 : 0.15x141 종물 LOT NO : 260813-01 DATE : 26.08.13.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.363	1.288 1.360 1.433
2	1.408	
3	1.371	
4	1.372	
5	1.288	
Mean	1.360	
S.Dev	0.044	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.408
최소값 1.288
범위 0.120
평균값 1.360
표준편차 0.044
변동계수 3.238

우리하이피

