



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.15*107	20260814 -01	2026-08-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	191.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.995				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1.제품을 스 밀착후 45 떼어낸다. 2.테이프 시 니퍼로 90 이나 벗겨	OK

제 품 도 면		리 하 이 피	김영란	조승현	중 합 판 정	
		고 객	작성	승인	중 합 판 정	

업체명 : 풍산


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 260814-01 DATE : 26.08.14.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.586	1.350 1.596 1.841
2	1.533	
3	1.841	
4	1.464	
5	1.554	
Mean	1.596	
S.Dev	0.144	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.841
최소값 1.464
범위 0.377
평균값 1.596
표준편차 0.144
변동계수 9.043

우리하이피




업체명 : 풍산

품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 260814-01 DATE : 26.08.14.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.531	1.349 1.572 1.796
2	1.513	
3	1.501	
4	1.521	
5	1.796	
Mean	1.572	
S.Dev	0.125	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.796
최소값 1.501
범위 0.295
평균값 1.572
표준편차 0.125
변동계수 7.980

우리하이피

