



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.15*132	20260814 -01	2026-08-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*132 Cu	Ni 1.0~2.0μm	234.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	132.0	-0.1		Reel/Lot	131.999				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : 1y)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 풍산


품명 : 0.15x132 초물 LOT NO : 260814-01 DATE : 26.08.14.

No	μm Ni	Ni	tolerance
		1.187	1.415 1.643
1	1.340		
2	1.334		
3	1.406		
4	1.351		
5	1.643		
Mean	1.415		
S.Dev	0.131		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값 1

최소값 1


범위 0

평균값 1.415

표준편차 0.131

변동계수 9.239

우리하이피




업체명 : 풍산

품명 : 0.15x132 종물 LOT NO : 260814-01 DATE : 26.08.14.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.363	1.305 1.409 1.514
2	1.373	
3	1.514	
4	1.376	
5	1.421	
Mean	1.409	
S.Dev	0.063	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.514
최소값 1.363
범위 0.151
평균값 1.409
표준편차 0.063
변동계수 4.441

우리하이피

