



Quality Assurance Report

8P6T930960 / 8P6T931040

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.15*107	20260907 -01~2	2026-09-07
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	259.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 덩어리)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR(도금 날)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	175.0	-0.1		Reel/Lot	106.951	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 밀착 후 45도 각도로 순간 떼어낸다. (돌돌 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 지니퍼로 90도로 상하각을 잡아준다. (벗겨짐이 없을 것.)		

제품도면		하이피	김영란	조승현	판정	2026-09-07 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 풍산

품명 : 0.15x107 초물

LOT NO : 260907-01


DATE : 26.09.07.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.546	1.573	1.600
1	1.585			
2	1.554			
3	1.546			
4	1.580			
5	1.599			
Mean				
S.Dev				

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//
측정값 개수
최대값 1.5
최소값 1.5
범위 0.0
평균값 1.5
표준편차 0.022
변동계수 1.407

우리하이피



업체명 : 풍산


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 260907-01 DATE : 26.09.07.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.577	1.560 1.593 1.625
2	1.605	
3	1.578	
4	1.578	
5	1.625	
Mean	1.593	
S.Dev	0.022	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
 측정값 개수 5
 최대값 1.625
 최소값 1.577
 범위 0.048
 평균값 1.593
 표준편차 0.022
 변동계수 1.359

우리하이피

