



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*105	20260529 -01 ~ 02	2026-05-29
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*105 Cu	Ni 1.0~2.0μm	319 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	105.0	-0.1		Reel/Lot	104.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/24

0.15x105

① 144.5

② 144.5

총 314kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	SPEC	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카 밀착후 45도 떼어낸다.(물 2.테이프 시험 니퍼로 90도 이나 벗겨짐	OK

제품도면

0.15*105

105.0

리
하
이
피

고
객

김영란

조승현

총
합
판
정



작성

승인

총
합
판
정

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x105 초물 LOT NO : 260529-01 DATE : 26.05.29.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.280	1.444 1.607
1	1.337		
2	1.340		
3	1.447		
4	1.487		
5	1.607		
Mean	1.444		
S.Dev	0.113		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
Cu

SEC : 20 Sec





도금원소 : Ni/
측정값 개수
최대값 1.607
최소값 1.337
범위 0.270
평균값 1.444
표준편차 0.113
변동계수 7.798

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x105 종물 LOT NO : 260529-01 DATE : 26.05.29.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.364	1.519 1.674
1	1.364		
2	1.374		
3	1.589		
4	1.627		
5	1.641		
Mean	1.519		
S.Dev	0.138		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.641

최소값 1.364

범위 0.277

평균값 1.519

표준편차 0.138

변동계수 9.104

우리하이피

