



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.1*190	20260604 -01~02	2026-06-04
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.1*190 Cu	Ni 1.0~2.0μm	294 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)


NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	190.0	-0.1		Reel/Lot	189.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	



제품도면		리하이피	김영란	조승현	합판정	2026-06-04 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.1x190 초물 LOT NO : 260604-01 DATE : 26.06.04.


No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.442	1.391 1.481 1.570
2	1.412	
3	1.471	
4	1.508	
5	1.570	
Mean	1.481	
S.Dev	0.061	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec

평균값 1.481
표준편차 0.061
변동계수 4.140

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.1x190 종물 LOT NO : 260604-01 DATE : 26.06.04.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.499	1.422 1.545 1.668
2	1.491	
3	1.668	
4	1.561	
5	1.505	
Mean	1.545	
S.Dev	0.074	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.668
최소값 1.491
범위 0.177
평균값 1.545
표준편차 0.074
변동계수 4.803

우리하이피

