



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20260608 -01 ~ 02	2026-06-08
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	510.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금용침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO.	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK



IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1.제품을 스캐너로 밀착후 45도 각도로 떼어낸다.(테이프 시험) 2.테이프 시험 후 니퍼로 90도 회전시켜 도금층이 벗겨지지 않는지 확인한다.	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2026-06-08 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 260608-01 DATE : 26.06.08.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.405	1.502	1.599
1	1.422			
2	1.405			
3	1.544			
4	1.595			
5	1.543			
Mean	1.502			
S.Dev	0.084			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값

최소값


범위 0.190

평균값 1.502

표준편차 0.084

변동계수 5.561

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 260608-01 DATE : 26.06.08.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.424	1.361 1.452 1.543
2	1.420	
3	1.438	
4	1.436	
5	1.543	
Mean	1.452	
S.Dev	0.051	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.543
최소값 1.420
범위 0.123
평균값 1.452
표준편차 0.051
변동계수 3.535

우리하이피

