



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.15*193	20260625 -01	2026-06-25
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*193 Cu	Ni 1.0~2.0μm	292.9 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)


NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	193.0	-0.1		Reel/Lot	192.999				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)


NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	



제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 풍산

품명 : 0.15x193 초물 LOT NO : 260625-01 DATE : 26.06.25.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.271	1.351	1.431
1	1.271			
2	1.386			
3	1.392			
4	1.337			
5	1.369			
Mean	1.351			
S.Dev	0.050			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec

금속 0.121
평균값 1.351
표준편차 0.050
변동계수 3.669

우리하이피




업체명 : 풍산

품명 : 0.15x193 종물 LOT NO : 260625-01 DATE : 26.06.25.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.282	1.268 1.337 1.406
2	1.325	
3	1.299	
4	1.406	
5	1.372	
Mean	1.337	
S.Dev	0.051	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.406

최소값 1.282

범위 0.124

평균값 1.337

표준편차 0.051

변동계수 3.851

우리하이피

