



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*185	20260704 -01 ~ 2	2026-07-04
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*185 Cu	Ni 1.0~2.0µm	615.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	185.0	-0.1		Reel/Lot	184.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

7/4

0.15x185

① 307.8

② 307.8

총 615.6kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0µm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

RESULT

OK

제품도면

0.15*185


185.0

리하이피

김영란

조승현

종합판정



고객

작성

승인

종합판정

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*185 초물 LOT NO : 260704-01 DATE : 26.07.04.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.370	1.465	1.561
1	1.370			
2	1.414			
3	1.499			
4	1.488			
5	1.556			
Mean	1.465			
S.Dev	0.073			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
Cu

SEC : 20 Sec



평균값 1.465
표준편차 0.073
변동계수 5.014

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*185

종물

LOT NO : 260704-01


DATE : 26.07.04.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.437	1.274 1.464 1.653
2	1.426	
3	1.653	
4	1.413	
5	1.389	
Mean	1.464	
S.Dev	0.107	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.653
최소값 1.389
범위 0.264
평균값 1.464
표준편차 0.107
변동계수 7.336

우리하이피

