



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*138	20260709 -01 ~ 02	2026-07-09
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*138 Cu	Ni 1.0~2.0μm	461.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	138.0	-0.1		Reel/Lot	137.984	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

7/F
0.15 x 138
① 230.4
② 230.4
중 461.8kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : 1y)

NO	INSPECTION ITEM	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	OK

제품도면		주요 우리하이피	작성 김영란	승인 조승현	종합 판정	합격 2026-07-09 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합 판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*138

초물

LOT NO : 260709-01


DATE : 26.07.09.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.273	1.368 1.463
1	1.356		
2	1.376		
3	1.463		
4	1.307		
5	1.339		
Mean	1.368		
S.Dev	0.059		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$


SEC : 20 Sec



도금원소
측정값
최대값
최소값
범위
평균값
표준편차
변동계수

1.368
0.059
4.292

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*138

종물

LOT NO : 260709-01


DATE : 26.07.09.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.296	1.276 1.320 1.364
2	1.281	
3	1.364	
4	1.342	
5	1.317	
Mean	1.320	
S.Dev	0.034	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.364

최소값 1.281

범위 0.083

평균값 1.320

표준편차 0.034

변동계수 2.548

우리하이피

