



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*92	20260709 -01 ~ 03	2026-07-09
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*92 Cu	Ni 1.0~2.0μm	462 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	92.0	-0.1		Reel/Lot	91.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

7/p

0.15 X 92

① 154

② 154

③ 154

총 462kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	



IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완 밀착후 45도 각도로 순간 떼어낸다.(물품 및 벗겨짐 2.테이프 시험이 안되는 제 니퍼로 90도로 상하깎은 이나 벗겨짐이 없을것.	OK

제품도면		우리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15*92 초물 LOT NO : 260709-01 DATE : 26.07.09.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.347	1.511	1.675
1	1.356			
2	1.402			
3	1.562			
4	1.560			
5	1.675			
Mean	1.511			
S.Dev	0.130			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.675
최소값 1.356
범위 0.319
평균값 1.511
표준편차 0.130
변동계수 8.617

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*92

종물

LOT NO : 260709-01


DATE : 26.07.09.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.412	1.146 1.438 1.730
2	1.387	
3	1.730	
4	1.333	
5	1.328	
Mean	1.438	
S.Dev	0.167	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5
 최대값 1.730
 최소값 1.328
 범위 0.402
 평균값 1.438
 표준편차 0.167
 변동계수 11.619

우리하이피

