



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*95	20260710 -01	2026-07-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*95 Cu	Ni 1.0~2.0μm	230.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	95.0	-0.1		Reel/Lot	94.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA,

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 밀착후 45도 각도로 손 떼어낸다.(물품 및 벗 2.테이프 시험이 안되는 니퍼로 90도로 상.하각 이나 벗겨짐이 없을것	OK



제품도면		리 하 이 피	김영란	조승현	합 판 정	
		고 객	작성	승인	종합 판 정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15*95

초물

LOT NO : 260710-01



DATE : 26.07.10.

No	μm Ni	Ni	tolerance
		1.219	1.427 1.635
1	1.366		
2	1.360		
3	1.403		
4	1.371		
5	1.635		
Mean	1.427		
S.Dev	0.117		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.635
최소값 1.360
범위 0.275
평균값 1.427
표준편차 0.117
변동계수 8.231



우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15*95 종물 LOT NO : 260710-01 DATE : 26.07.10.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.390	1.363 1.441 1.520
2	1.394	
3	1.520	
4	1.503	
5	1.400	
Mean	1.441	
S.Dev	0.064	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.520


최소값 1.390

범위 0.130

평균값 1.441

표준편차 0.064

변동계수 4.466



우리하이피