



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260604 -01 ~ 16	2026-06-04
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	864 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

6/4

0.4 x 26

① 54 ② 54 ③ 54 ④ 54 ⑤ 54 ⑥ 54 ⑦ 54 ⑧ 54 ⑨ 54 ⑩ 54 ⑪ 54 ⑫ 54 ⑬ 54 ⑭ 54 ⑮ 54 ⑯ 54 ⑰ 54 ⑱ 54 ⑲ 54 ⑳ 54 ㉑ 54 ㉒ 54 ㉓ 54 ㉔ 54 ㉕ 54 ㉖ 54 ㉗ 54 ㉘ 54 ㉙ 54 ㉚ 54 ㉛ 54 ㉜ 54 ㉝ 54 ㉞ 54 ㉟ 54 ㊱ 54 ㊲ 54 ㊳ 54 ㊴ 54 ㊵ 54 ㊶ 54 ㊷ 54 ㊸ 54 ㊹ 54 ㊺ 54 ㊻ 54 ㊼ 54 ㊽ 54 ㊾ 54 ㊿ 54

총 864 kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.970	0.402
2						25.955	0.401
3						25.979	0.401
4						25.977	0.401
5						25.960	0.402
6						25.997	0.403
7						25.967	0.402
8						25.998	0.403
9						25.992	0.402
10						25.986	0.403

25.974

0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260604-01 DATE : 26.06.04.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.019	2.058	2.097
1	2.066			
2	2.031			
3	2.097			
4	2.075			
5	2.028			
6	2.052			
Mean	2.058			
S.Dev	0.027			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.097


최소값 2.028

범위 0.069

평균값 2.058

표준편차 0.027

변동계수 1.293



우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260604-16 DATE : 26.06.04.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.061	2.042 2.068 2.094
2	2.059	
3	2.094	
4	2.083	
5	2.042	
6	2.070	
Mean	2.068	
S.Dev	0.018	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.094

최소값 2.042

범위 0.052

평균값 2.068

표준편차 0.018

변동계수 0.894

우리하이피

