



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260622 -01 ~ 06	2026-06-22
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	306 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.985	0.403
2						25.976	0.403
3						25.998	0.401
4						25.996	0.403
5						25.960	0.402
6						25.997	0.402
7							
8							
9							
10							

6/22

0.4 x 26

① ㄱ ④ ㄱ
② ㄱ ⑤ ㄱ
③ ㄱ ⑥ ㄱ

총 306 kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각면후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260622-01 DATE : 26.06.22.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.042	2.030 2.063 2.095
2	2.056	
3	2.080	
4	2.095	
5	2.038	
6	2.064	
Mean	2.063	
S.Dev	0.022	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.095
최소값 2.038
범위 0.057
평균값 2.063
표준편차 0.022
변동계수 1.068

우리하이피



업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260622-06 DATE : 26.06.22.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.005	1.999 2.042 2.085
2	2.033	
3	2.051	
4	2.017	
5	2.085	
6	2.060	
Mean	2.042	
S.Dev	0.029	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.085


최소값 2.005

범위 0.080

평균값 2.042

표준편차 0.029

변동계수 1.441



우리하이피