



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260623 -01 ~ 04	2026-06-23
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	204 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.988	0.403
2						25.998	0.402
3						25.995	0.402
4						25.983	0.403
5							
6							
7							
8							
9							
10							

6/23

0.4X26

① 51

② 51

③ 51


④ 51

총 204kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260623-01 DATE : 26.06.23.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.096	2.049 2.075 2.100
2	2.087	
3	2.049	
4	2.071	
5	2.080	
6	2.065	
Mean	2.075	
S.Dev	0.017	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.096
최소값 2.049
범위 0.047
평균값 2.075
표준편차 0.017
변동계수 0.807



우리하이피


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260623-04 DATE : 26.06.23.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.052	2.072	2.093
1	2.082			
2	2.093			
3	2.064			
4	2.076			
5	2.061			
6	2.058			
Mean	2.072			
S.Dev	0.014			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.058
범위 0.035
평균값 2.072
표준편차 0.014
변동계수 0.661

우리하이피

